



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: БИН 140440004084, Товарищество с ограниченной ответственностью "TD Shiely tas (ТД Шиели тас) ", юридический адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, п.Шиели, улица Есабыз, 2, индекс: 120700

в лице: Директор ХАСАНАЕВА ЕРМЕКА ЖАРКИНОВИЧА действующего(ей) на основании Приказа номер № 01 от 04.04.2022

заявляет, что: Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей марки МП-1, МП-2 ; серийный выпуск

изготовитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "TD Shiely tas (ТД Шиели тас) ", юридический адрес: Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, п.Шиели, улица Есабыз, 2, индекс: 120700

Код ТН ВЭД ЕАЭС: 2517490000

соответствует требованиям: ТР ТС 014/2011 "Безопасность автомобильных дорог" утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827;

Декларация о соответствии принята на основании: протокола испытаний № 4-ДТС-4.1-ДТС от 02/04/2024г., Испытательный Центр Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "Жаңабет"(аттестат: KZ.T.01.0626); Схема декларирования 3д;

Дополнительная информация ГОСТ 32761-2014 "Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические требования" ;

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 05.04.2025 включительно

(подпись) М.П.

ХАСАНАЕВ ЕРМЕК ЖАРКИНОВИЧ
(Ф. И. О. заявителя)



Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС №

ЕАЭС KZ 7100628.13.12.00093

Дата регистрации декларации о соответствии

05.04.2024



ТОО «Фирма Жанабет»
Республика Казахстан, город Астана, проспект Абылай хана, 51, офис 1.
E-mail: zhanabet@mail.ru, телефон + 7 (7172) 20-35-18

Испытательный центр, Аттестат аккредитации № KZ.T.01.0626
от 18 ноября 2019 года, действителен до 18 ноября 2024 года
Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

Ф ЖНБ ИЦ 10-01

из 2



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ №4ДТС

от 02.04.2024г.

Номер и дата заявки/ акта отбора (приемки) образцов	№4ДТС от 18.03.2024г. №4ДТС/4ДТС от 18.03.2024г.
Наименование и адрес Заказчика	ТОО «TD Shiely tas (ТД Шиели тас)» Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, п.Шиели, улица Есабыз, 2
Наименование продукции	Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей марки активированный МП-1
Страна (изготовитель-предприятие)	ТОО «TD Shiely tas (ТД Шиели тас)» Республика Казахстан, Кызылординская область, Чиилийский район, п.Шиели, улица Есабыз, 2
Обозначение нормативного документа на продукцию	№ ҚР ДСМ-71 от 02.08.2022г ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог» утвержденного решением Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011г. № 827, ГОСТ 32761-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Порошок минеральный. Технические условия»
Дата поступления на испытания	18.03.2024г.
Дата проведения испытания	18.03.2024г. – 02.04.2024г
Отбор проб	ГОСТ 32761-2014
Объем партии	Серийное производство.
Количество образцов	5 кг.
Регистрационный номер образца	4ДТС
Вид испытаний	Для декларирования
Место проведения испытаний	Сектор №1

Температура 20 °С

Относительная влажность 62%

Атмосферное давление 737 мм.рт.ст

	ТОО «Фирма Жанабет» Республика Казахстан, город Астана, проспект Абылай хана. 51, офис 1. E-mail: zhanabet@mail.ru, телефон + 7 (7172) 340 967 Испытательный центр, Аттестат аккредитации № KZ.T.01.0626 от 18 ноября 2019 года, действителен до 18 ноября 2024 года Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан	Ф ЖНБ ИЦ 10-01 Страница 2 из 2 Протокол испытания №4ДРК от 02.04.2024г.
---	--	--

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Наименование определяемых показателей, единицы измерения	Обозначение НД на методы испытаний	Нормируемые значения	Фактические значения
1. Внешний вид	ГОСТ 32761-2014	Порошкообразная масса, должна быть рыхлой, сыпучей и не содержать загрязняющих примесей.	Порошкообразная масса, из карбонатных пород активированная, рыхлая, сыпучая и не содержит загрязняющих примесей.
2. Зерновой состав, % по массе, не менее	ГОСТ 32719-2014		
- мельче 2 мм		100	100
- мельче 0,125 мм		85	95
- мельче 0,063 мм		70	80
3. Пористость, % не более	ГОСТ 32764-2014	30	20
4. Битумоемкость, г, не более	ГОСТ 32766-2014	50	40
5. Влажность, % по массе, не более	ГОСТ 32762-2014	0,5	0,2
6. Набухание образцов из смеси порошка с битумом, % не более	ГОСТ 32707-2014	1,8	1,3
7. Содержание полуторных окислов % не более	ГОСТ 32767-2014	7	3,1
8. Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более	ГОСТ 30108-94	370	120,6
9. Мощность эквивалентной дозы гамма излучения, мкР/ч, не более	ГОСТ 26307-84	0,2	0,1

Зам руководителя ИЦ:

Исполнитель:

Гл. специалист:

Ответственный за подготовку протокола испытаний:

Е. Сыздыков

Г.Беспаева

Г.Беспаева

Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен, или тиражирован без разрешения испытательного центра.